



CARBO CARBO
КОМПОЗИТНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Вакуумная плёнка 75мкм-205°C

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиамидная вакуумная пленка, применяемая для процессов автоклавного формования, вакуумной инфузии, с максимальной температурой отверждения не выше 205°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика	Значение
Материал	Полиамид
Относительное удлинение при разрыве*, %	300
Прочность при растяжении*, МПа	90
Максимальная рабочая температура, °C	205
Избегать материалов	Фенольные связующие, сильные окислители
Срок хранения	36 месяцев

**метод на испытания ASTM D 882*

РАЗМЕРЫ

Ширина*	Толщина	Длина*	Форма
700-6000 мм	75 мкм	150-200 м	Лист/полурукав/рукав

**возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Пленка должна храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Пленка транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

Перед применением необходимо кондиционирование при влажности не менее 45% в течение не менее 12 часов, или увлажнение пленки другими способами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.