



Техническая информация : **RTV silicone adhesive sealant**

Описание

Жидкий силиконовый клей - это одночастевой эластомер, являющийся по консистенции пастой слабой вязкости, которая вулканизируется при комнатной температуре и отвердевает быстрее, если избегать влажности воздуха. Он был специально разработан для закрепления наших силиконовых уплотнителей на какой бы то ни было поверхности (резиновой, силиконовой, металлической, пластмассовой или композитной).

Техническая информация

Перечисленные свойства характерны для полностью отвердевшего материала		Метод испытания
Тип материала	Невулканизованная силиконовая резина, вулканизирующаяся при комнатной температуре	
Цвет	Красный	
Плотность	1,04 г/см ³	ASTM D792
Максимальная рабочая температура	260 °C	
Твёрдость	26 по шору А	ASTM D2240
Прочность при растяжении	2,41 МПа	ASTM D412
Удлинение	600 %	ASTM D412
Срок хранения	24 Месяцев при 22 °C	

Размеры

Упаковка	Тип упаковки
300 мл	Тюбик

Примечания

- Поверхность, на которой будет использоваться материал, должна быть чистой и обезжиренной подходящим растворителем. Резина и силикон также должны быть предварительно обработаны наждачной бумагой.
- Нанесите ОКТ силиконовый клей одинаковой толщины на подготовленную поверхность. Для этих целей могут быть использованы шпатель или деревянная лопатка. Наложите силиконовые уплотнители.
- Не перемещайте уплотнители до полного высыхания.
- Время до прихватывания: 17 минут.
- Время высыхания (при толщине 3 мм): 24 часа.