

ВАКУУМНЫЙ МАТЕРИАЛ · РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛЁНКА

Разделительная перфорированная плёнка ФЭП, 1530 мм**1. ОПИСАНИЕ**

Гладкая нерастягивающаяся плёнка из фторполимера ФЭП (FEP), получаемая экструзией расплава. Химически инертна практически ко всем веществам, обладает отличными антиадгезионными свойствами, низким коэффициентом трения и низкой проницаемостью для жидкостей, газов и паров. Высокая стойкость к удару и раздиру.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Значение
Температура длительной эксплуатации, °C	—	от -240 до +205
Температура плавления, °C	ASTM D3418	270
Прочность при разрыве, МПа	ASTM D882	22
Удлинение при разрыве, %	ASTM D882	300
Усадка при 200°C, 10 мин, %	ASTM D3595	-0,8 / -0,7
Плотность, г/см ³	ASTM D1505	2,12–2,17
Влагопоглощение, %	—	< 0,01

3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**Условия хранения**

+5...+35°C, относительная влажность не более 85%. Закрытые складские помещения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Размеры

Ширина 1530 мм, длина 153 м (234,09 м²).
Рулон на бумажной втулке.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Обязательное предохранение от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.