



Краевой стеклянный дренажный материал КСД 19/50

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Краевой стеклянный дренажный материал КСД 19 на основе стеклянного волокна, отличающийся отличной драпируемостью, теплостойкостью, сохранением газопроницаемости при повышенных температурах и давлении. Материал предназначен для использования (в том числе многократного) в процессах изготовления изделий из полимерных композиционных материалов при длительных циклах формования при температурах до 260°C, в качестве технологического слоя, обеспечивающего равномерное и полное удаление воздуха, и создание заданного уровня вакуума в технологическом пакете, а также удаления летучих в ходе проведения технологического процесса и впитывания излишков связующего.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Значение
Линейная плотность, г/м	19 ± 2
Поверхностная плотность, г/м ²	380± 20
Толщина, мм	0,28 ± 0,05
Тип переплетения	сатин
Максимальная рабочая температура, °C	260
Срок хранения	36 месяцев

РАЗМЕРЫ

Ширина*	Длина в рулоне*
50 мм	Не более 50 м

**возможно изменение размеров по согласованию с потребителем*

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C, и относительной влажности не более 85%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная рабочая температура зависит от длительности технологического процесса и применяемых материалов, рекомендует провести тест перед использованием.