



Наименование Плита модельная полиуретановая
средней плотности 1,0 г/см³

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита средней плотности, для изготовления макетов, мастер-моделей, шаблонов, оснасток, физиологически инертна, не содержит пластификаторов и растворителей, цвет – белый; плотность 1,0 г/см³. Обладает хорошей обрабатываемостью и размеростабильностью, имеет поверхность высокого качества, хорошо поддающуюся герметизации и лакированию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм ²	Порядка 50 ÷ 55
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм ²	Порядка 70 ÷ 80
Плотность	ISO 845	г/см ³	Порядка 1,0
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°С	Порядка 70 ÷ 75
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	Порядка 80
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10 ⁻⁶ К ⁻¹	Порядка 43
Цвет	визуально	-	белый

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

750 x 500 x 35 мм	1500 x 500 x 50 мм
750 x 500 x 50 мм	1500 x 500 x 75 мм
750 x 500 x 75 мм	1500 x 500 x 100 мм
750 x 500 x 100 мм	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:

Выровнять нижнюю плоскость
Провести черновую обработку
Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений
Зафиксировать, провести чистовую обработку

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в отопляемых сухих помещениях, при температуре 18 ÷ 25°С на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.