

АРМИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ · СТЕКЛОМАТ

Длинноволокнистый стекломат СР-ДС300 300 г/м²

Производитель: ООО «Композит-Изделия» · Страна: Россия

1. ОПИСАНИЕ

Стеклomat из хаотично ориентированных непрерывных стеклянных волокон Е-типа, обработанных силановым замасливателем; слои скреплены биндером, совместимым с ненасыщенными полиэфирными, винилэфирными, эпоксидными и полиуретановыми смолами.

Биндер с низкой растворимостью предотвращает смещение волокон при инъекции и инфузии; гладкая поверхность и высокая скорость пропитки. Для вакуумной инфузии, RTM и S-RIM; изделия для электрооборудования, транспорта, автомобильной промышленности и инфраструктуры.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Поверхностная плотность, г/м ²	300 ± 30
Впитывание влаги, %	≤ 0,2
Марка нити	Е-стекло
Замасливатель	силан
Растворимость в стироле	низкая

3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**Условия хранения**

В упаковке, в закрытом складском помещении при влажности не выше 85% (ГОСТ 25388), без резких перепадов температуры.

Размеры

Ширина 1050 мм, длина 100 м.

Транспортировка

По ГОСТ 25388, в крытых транспортных средствах.