



**Наименование** Плита модельная полиуретановая  
средней плотности 0,8 г/см<sup>3</sup>  
**Марка** ПМ-А-08

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита средней плотности, для изготовления макетов, мастер-моделей, шаблонов, цвет – серый; плотность 0,8 г/см<sup>3</sup>. Обладает хорошей обрабатываемостью и низким образованием пыли, имеет поверхность высокого качества, хорошо поддающуюся герметизации и лакированию

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Единица измерения	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 39,2
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 54,1
Плотность	ISO 845	г/см <sup>3</sup>	Порядка 0,8
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°С	Порядка 75
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	Порядка 72
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10 <sup>-6</sup> К <sup>-1</sup>	Порядка 48
Цвет			Серый

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

750 x 500 x 35 мм  
750 x 500 x 50 мм  
750 x 500 x 75 мм  
750 x 500 x 100 мм  
1500 x 500 x 50 мм  
1500 x 500 x 75 мм  
1500 x 500 x 100 мм

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ:

Выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку  
Снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений  
Зафиксировать, провести чистовую обработку

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18 ÷ 25°С на ровном плоском основании.  
Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении

### ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не являются гарантией особых характеристик или свойств продукта.