

ВАКУУМНЫЙ МАТЕРИАЛ · ЖЕРТВЕННАЯ ТКАНЬ

Жертвенная полиэфирная ткань 85, 105 г/м²

Нормативный документ: ТУ 8388-010-30189225-2015 · Производитель: ООО «Композит-Изделия» · Страна: Россия

1. ОПИСАНИЕ

Жертвенная ткань используется для отделения технологических слоёв от поверхности изделия, создания шероховатой поверхности под клейку и/или окраску, а также для защиты поверхности детали при транспортировке. Ткань белого цвета с красными продольными маркировочными нитями — хорошо видна на детали.

Применяется в вакуумной инфузии и контактном формовании с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими при температуре отверждения не выше 180°C. Не рекомендуется применять с фенольными связующими. Вариант Grade-B — материал второго сорта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхностная плотность, г/м ²	Основа	Макс. температура, °C	Разрывная нагрузка, образец 50 мм, не менее (основа / уток), Н
85 ± 5	полиэфир	180	750 / 450
105 ± 5	полиэфир	180	750 / 450

3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**Условия хранения**

+5...+40°C, относительная влажность не более 85%. Закрытые складские помещения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Срок годности 36 месяцев.

Размеры

Длина 100 м.
Ширина 300;
1400; 1500 мм.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Обязательное предохранение от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в проветриваемом помещении. Использовать СИЗ: перчатки, защитные очки, спецодежду. При механическом раскрое возможно образование текстильной пыли — рекомендуется респиратор. При работе с пропитанным ламинатом соблюдать меры предосторожности, предусмотренные для применяемого связующего. Паспорт безопасности (SDS) — на сайте carbocarbo.ru.