

АРМИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ · СТЕКЛОТКАНЬ

Стеклоткань ровинговая 580 г/м² саржа, 1270 мм**1. ОПИСАНИЕ**

Ровинговая стеклоткань из Е-стекла для быстрого набора толщины в конструкционных стеклопластиковых деталях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Тип волокна	Е-стекло
Поверхностная плотность, г/м ²	580
Плетение	саржа
Основа / уток	ровинг 1200 текс
Влажность, %	≤ 0,40
Потери при прокаливании, %	0,2–1,0

3. ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**Условия хранения**

Сухое прохладное помещение, защищённое от осадков;
температура 15–35°C, относительная влажность 35–65%.

Размеры

Ширина 1270 ± 5 мм, длина
рулона 65 ± 1 м.

Упаковка

Пакет с полиэфирной плёнкой,
коробка на паллете.