



## Техническая информация : **Dahlar® MLF 52**

### Описание

Усадочная лента **Dahlar® MLF 52** изготовлена из модифицированного фтористого углерода и имеет высокую эластичность, исключает складки при контакте с поверхностью детали и отделяется от любых систем связующих. Эта лента не покрыта антиадгезионным покрытием, но выполняет разделительные функции, благодаря естественным характеристикам материала, из которого изготовлена.



### Техническая информация

Тип материала	Фтороуглерод
Цвет	Синий
Нормальная усадка (в длину) при 149 °C	26 %
Максимальное усиление усадки (в длину)	9,3 МПа
Начало усадки	32 °C
Температурный интервал использования	93-232 °C
Приблизительное время до максимальной усадки при нагревании	1 минуты
Срок хранения	18 Месяцев from date of shipment when stored at 22 °C

### Размеры

Толщина	Ширина	Длина
0,002 дюйма (50,8 мкм)	0,75 дюйма (1,90 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	1 дюйма (2,54 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	1,25 дюймов (3,17 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	2 дюймов (5,08 см)	100 ярда (91,4 м)
0,002 дюйма (50,8 мкм)	2,5 дюймов (6,35 см)	100 ярда (91,4 м)

### Примечания

Другие размеры доступны по спецзаказу.