



Техническая информация : **Infusioncoat® 1A/ 1B**

Описание

Infusioncoat® 1A/ 1B - это чёрное, наполненное графитом, связующее для наружного покрытия, разработанное для применения с нашим **Toolfusion® 1A/ 1B** или с другими связующими, в случае, если необходимо, «не текучее» наружное покрытие. При применении этого продукта отпадает необходимость фиксирования первого слоя на мастер-модели, приклеивание которого зачастую приводит к возникновению дефектов на поверхности.

Техническая информация

Тип материала	Наполненный графитной пылью поверхностный слой
Цвет	Чёрный : Янтарный (А : В)
Соотношение частей по весу	100 : 11 (А : В)
Жизнеспособность	90-120 минуты (100 г при 22 °С)
Время гелеобразования	2-4 часа (100 г при 22 °С)
Сервисная температура	191 °С
Срок хранения	12 Месяцев при 22 °С

Размеры

Упаковка Часть А	Упаковка Часть В	Вес Часть А	Вес Часть В
1 галлон	1 кварта	12 фунтов (5,44 кг)	1,4 фунтов (0,63 кг)

Примечания

- Обратите внимание на то, что части А связующего и части В отвердителя продаются отдельно в контейнерах, ёмкостью кратной единицам измерения США (см. выше), и сгруппированы для правильного соотношения. Объём контейнера варьируется в зависимости от веса материала, как показано выше. Метрические эквиваленты для размеров контейнеров (см. выше) показаны только для справки.
- Если в части 1А началась кристаллизация, пожалуйста, поместите контейнер с приоткрытой крышкой в печь при температуре 71°С на минимум 5 часов.