



Плита модельная полиуретановая средней плотности 1,2 г/см³

Карбомолд ПМ-А-12

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита высокой плотности для изготовления литьевой оснастки и пресс-форм, макетов, мастер-моделей. Обладает отличной обрабатываемостью, имеет ровную гладкую поверхность высокого качества и очень хорошую стабильность размеров. Не содержит галогенов, пластификаторов или растворителей. Не содержит фтор-углеводорода и физиологически безвреден.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Ед. изм.	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм ²	порядка 52,5
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм ²	порядка 88,4
Плотность	ISO 845	г/см ³	порядка 1,2
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 В	°С	порядка 77
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	порядка 82
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-В	10 ⁻⁶ ×К ⁻¹	порядка 42
Цвет	Визуально	-	Светло-серый

РАЗМЕРЫ

750 x 500 x 35 мм	1000 x 500 x 30 мм	
750 x 500 x 50 мм	1000 x 500 x 50 мм	1500 x 500 x 50 мм
750 x 500 x 75 мм	1000 x 500 x 75 мм	1500 x 500 x 75 мм
750 x 500 x 100 мм	1000 x 500 x 100 мм	1500 x 500 x 100 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

- выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку;
- снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений;
- зафиксировать, провести чистовую обработку.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18-25°С на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.