



Техническая информация : **A2750**

Описание

A2750 состоит из 4 слоёв тяжёлой стеклоткани, сшитых вместе стеклонитью. Этот материал обеспечивает проницаемость воздуха при давлении до 14 Бар и температуре до 477 °С.

A2750 имеет достаточную массу, чтобы впитать избыточное связующее и обеспечить вентилирование во время продолжительных циклов формования. Дненажно-впитывающий материал должен сохранять свои свойства на протяжении всего цикла формования, чтобы избежать пористость из-за „запертого“ в композите воздуха.



Техническая информация

Размеры

Толщина	Ширина	Длина	Примечания
0,035 дюйма (0,09 мм)	3 дюймов (7,62 см)	25 ярда (22,9 м)	4 слоя

Примечания