



Углеродно-арамидная ткань-декоративная полотно-ЗК-1000-165

Декоративная ткань из углеродного и арамидного волокна с повышенной износостойкостью

Тип	<p>Комбинированная ткань из углеродного и арамидного волокна</p> <p>Тип ткани:</p> <ul style="list-style-type: none">Двунаправленная <p>Тип плетения:</p> <ul style="list-style-type: none">Декоративная, полотно
Область применения	<ul style="list-style-type: none">Декоративная комбинированная ткань из углеродного и арамидного волокна применяется для ламинирования изделий и аппликацииДля создания внешнего декоративного слоя при ручном формировании и вакуумной инфузииДля создания переходного слоя между слоями углеродной и арамидной тканейДля создания конструкционных элементов из с повышенной износостойкостью. Обладает повышенными прочностными свойствамиВ процессе пропитки эпоксидными, полиэфирными и винилэфирными, а также аналогичными по химической природе связующими, волокна фиксируются, а начальная структура плетения ткани создаёт жёсткий каркас, воспринимающий повышенные нагрузки
Достоинства	<ul style="list-style-type: none">Новая необычная схема плетенияСовместима с любыми типами связующихТкань имеет привлекательный внешний вид и малую толщину монослоя, что позволяет применять её не только как декоративную, но и как высокопрочный конструкционный материалКомпозит на основе арамидно-углеродной ткани обладает минимальной плотностью, меньшей чем углепластикКомпозит на основе арамидно-угольной ткани имеет повышенную стойкость к истиранию и динамическим нагрузкамТкань не подвергается коррозииМожет применяться как в быту, так и для реализации сложных технических решений – в авиа- и автомобилестроении



Технические характеристики	Тип волокна	высокопрочные углеродные олокна
	Направление волокон	0°/90°
	Поверхностная плотность, г/м²	165
	Тип нити основы	Углеродная нить ЗК (200 текс)
	Плотность нитей основы, нитей на 10 см	50
	Плотность нитей утка, нитей на 10 см	40
	Прочность на растяжение волокна, ГПа	4,0±5%
	Модуль упругости при растяжении волокна	240±6 ГПа
	Влажность, %	1
	Удлинение на разрыв волокна	1,7%
	Длина рулона	50 м
	Ширина рулона	1000±7 мм
	Упаковка	1 рулон в картонной коробке
	Срок хранения	Не ограничен
Способ применения	Возможно применение углеродной ткани в качестве материала для пропитки при контактном формовании. Углеродная ткань хорошо подходит для процесса инфузии и RTM. Ткань хорошо укладывается. Раскрой ткани производится при помощи ножниц, или с использованием ножа и раскроечного мата. Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток и респиратора. Углепластик, полученный на основе углеродной ткани, обрабатывают алмазным инструментом. Абразивный материал для сглаживания неровностей и выступов применяют зернистостью 200-600 меш. Не допускается попадание на углеродную ткань песка, пыли, воды, масел, растворителей и иных посторонних веществ. Углеродную ткань нельзя складывать – это может привести к разрушению части волокон и снижению прочности в месте сгиба. Ткань транспортируют в рулонах. При работе с тканью следует соблюдать аккуратность – повреждение волокна не допускается. При появлении раздвижек между нитями следует выровнять их приглаживанием или при помощи иглы.	
Транспортирование и хранение	Транспортирование и хранение ткани должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 25388-2001 «Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» со следующим дополнением: ткань должна храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при относительной влажности не выше 85 %. При транспортировании и хранении не допускать резких перепадов температуры.	