



# Плита модельная полиуретановая средней плотности 0,8 г/см<sup>3</sup>

## Карбомолд ПМ-А-08

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полиуретановая модельная плита средней плотности, для изготовления макетов, мастер-моделей, шаблонов, цвет – серый; плотность 0,8 г/см<sup>3</sup>. Обладает хорошей обрабатываемостью и низким образованием пыли, имеет поверхность высокого качества, хорошо поддающуюся герметизации и лакированию.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель	Методика испытаний	Ед. изм.	Значение
Прочность при изгибе	EN ISO 178	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 39,2
Прочность при сжатии	DIN 53421	Н/мм <sup>2</sup>	Порядка 54,1
Плотность	ISO 845	г/см <sup>3</sup>	Порядка 0,8
Теплостойкость	DIN EN ISO 75 B	°C	Порядка 75
Твердость по Шору	DIN ISO 7619-1	Шор D	Порядка 72
Коэффициент линейного теплового расширения	DIN 53752-B	10 <sup>-6</sup> ×K <sup>-1</sup>	Порядка 48
Цвет	Визуально	-	Серый / Зеленый

### РАЗМЕРЫ

750 x 500 x 35 мм

750 x 500 x 50 мм

750 x 500 x 75 мм

750 x 500 x 100 мм

1500 x 500 x 50 мм

1500 x 500 x 75 мм

1500 x 500 x 100 мм

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

- выровнять нижнюю плоскость и провести черновую обработку;
- снять зажимы, оставить на 10-12 часов для релаксации напряжений;
- зафиксировать, провести чистовую обработку.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в отапливаемых сухих помещениях, при температуре 18-25°C на ровном плоском основании. Избегать перепадов температур при транспортировке и хранении.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за разнообразия вариантов использования и методов работы, мы рекомендуем проводить собственные тесты на возможность применения и использования данного продукта. Все представленные данные носят информационный характер, не имеют обязательной силы и не является гарантией особых характеристик или свойств продукта.